

Eigenschappen

RONAPLAK SUPER is een multifunctionele, waterdichte kleefemulsie op basis van gecarboxyleerd styreen-butadieenpolymer.

RONAPLAK SUPER verbetert de hechting van uw bepleisteringen, herstellingen en renovaties van beton- en metselwerken. RONAPLAK SUPER voorkomt scheuren en barsten, maakt waterdicht en ondoordringbaar voor oliën, brandstoffen enz.

Toepassing

RONAPLAK SUPER is aangewezen voor een betere hechting tussen oude en nieuwe materialen : beton- en chapeherstellingen, rooveren van kelders, watertanks en zwembaden, balkons en terrassen, herstellingen van bepleisteringen.

RONAPLAK SUPER gebruiken voor bezetten en/of opvoegen van bestaand metselwerk.

Karakteristieken

Vorm: Vloeibaar

Kleur: Wit

Soortelijke massa: 1.10 kg/dm³

TSC: 46 % vaste stof

Gebruiksaanwijzing

RONAPLAK SUPER vooraf mengen met het aanmaakwater. Afhankelijk van de toepassing wordt in 2 of 3 lagen gewerkt.

De ondergrond moet zuiver en vrij van losse deeltjes zijn. Bij voorkeur schoonmaken met hoge-drukspuit.

1. Hechtlaag (2 mm) : Vloeibare mortel bestaande uit 1.50 l RONAPLAK SUPER vermengd met het aanmaakwater voor 40 liter rijzand en 50 kg cement.
2. Mortellaag (10 mm) : 1.50 l RONAPLAK SUPER vermengd met het aanmaakwater voor 80 liter rijzand en 50 kg cement.
3. Tweede mortellaag (10 mm) : 1.50 l RONAPLAK SUPER vermengd met het aanmaakwater voor 100 liter rijzand en 50 kg cement.
12 uur wachten tussen de lagen. Als de eindlaag begint te binden, polijsten met spaan of plankje.

Mortel binnen de 30 minuten verwerken!

Verbruik

1 à 1.5 liter/50 kg cement

Verpakking

1 liter (20/karton)

5 liter (108/pallet)

10 liter (60/pallet)

25 liter (24/pallet)

Houdbaarheid

minimum 1 jaar

Opslag

Vorstvrij bewaren. Hoge temperaturen vermijden.

Veiligheid

RONAPLAK SUPER in goed gesloten verpakking vorstvrij bewaren. Verwerken in geventileerde ruimte. Veiligheidsfiches volgens EEG 91/155 op aanvraag.

Opmerking

Gebruiksaanwijzing en adviezen worden gegeven in goed vertrouwen. Wij garanderen de constante kwaliteit van onze producten maar kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de toepassing ervan.